

Silicone의 분자량조절과 Copolymer의 합성

김남국, 구상만
한양대학교 공과대학 공업화학과

Molecular Weight Control of Silicone and Synthesis of Copolymer

N.K.Kim, S.M.Koo
Dept. of Industrial Chemistry, Hanyang Univ.

서론

Silicone은 유기와 무기의 양쪽특성을 겸비한 합성수지로서 내열성, 내약품성, 전기적특성, 발수성, 소포성, 이형성, 윤활성, 기체투과성, 생체적합성 등 우수한 성질을 가지고 있어서 이러한 여러가지 특성때문에 사용분야가 계속 넓혀지고 있다.⁽¹⁾

Silicone의 기본골격을 이루는 Si-O-Si 결합은 기존의 polymer의 ether 결합이나 carbon 결합보다 결합길이가 길고 결합각이 커서 높은 분자량임에도 불구하고 액체상태를 가진다.

가장 널리 알려진 silicone으로 PDMS (polydimethylsiloxane) 을 들수 있는데 이러한 polymer는 크게 나누어 2 가지 방법으로 중합된다. 첫째로 R_2SiX_2 형태의 silane을 hydrolysis 시켜 중합시키는 것이고 둘째로 ring opening 하는 것이다.

일반적으로 silicone polymer는 polydisperse 하여 점도별로 시판되고 있는데 본 실험에서는 여러가지 조건을 변화시켜 기존의 중합방법으로 monodisperse 한 silicone의 분자량 조절과 더 나아가 여러가지 Copolymer의 합성을 연구하였다.

이론

Silicone의 합성 mechanism을 Fig. 1-3에 나타내었다.

Silane의 hydrolysis⁽²⁾의 경우 dichlorosilane을 물로 가수분해하여 silanediol을 만든 후 propagation을 진행한다. 보통 ring 형의 siloxane이 만들어지지만 반응온도, 반응시간, 촉매의 첨가등으로 linear 한 siloxane을 얻을 수 있다.

Anionic ring opening polymerization^(3, 4, 5, 6)의 경우 base 촉매가 silicone의 D unit

를 깨고 silanolate 를 형성한 후 propagation 을 하여 반응을 진행한다.

Cationic ring opening polymerization^(2, 7, 8, 9)의 경우, acid 촉매를 이용해 D unit 를 절단하여 반응을 진행한다. 이 반응은 Si-H 기를 가진 ring siloxane 의 polymerization 에도 주로 이용되는데 base 촉매가 Si-H 기와 작용하여 가교형태의 siloxane 을 만들기 때문이다.

실험

본 실험에 사용된 모든 시약과 용매는 정제하여 사용하였다. 모든 실험은 질소분위기하에서 실행하였다.

Chlorosilane 의 hydrolysis 을 할 때는 Dialkyldichlorosilane 과 여러가지 용매의 혼합물에 중류수를 dropping 하여 반응하였다.

Ring opening polymerization 의 경우 D₄ (Octamethylcyclotetrasiloxane) 과 여러가지 용매의 혼합물에 acid, base 촉매를 넣어 반응하였다.

Copolymerization 의 경우 Dimethyldichlorosilane 과 R¹R²SiCl₂ 형의 silane 을 hydrolysis 시키거나 D₄ 와 D'₄ 의 Ring opening 등의 다양한 방법으로 반응을 하였다.

각각의 반응물들은 GPC, Viscometer 등으로 분석을 하였으며 특히 Copolymer 의 경우는 IR, NMR 등을 이용하여 분석하였다.

결과 및 고찰

silane 의 hydrolysis 의 경우 용매를 사용시 ring 형태의 siloxane 이 대부분 생성되었는데 이는 siloxane phase 의 dilusion 에 의해 분자간 축합보다 분자내 축합이 더 우세하기 때문이라고 본다.

ring opening polymerization 에서 cationic polymerization 의 경우 강산이 충합 속도가 더 빠르며 basicity 가 큰 용매를 사용시 반응속도가 느리게 진행되었다. anionic polymerization 의 경우에는 개시제로 사용된 촉매의 counter ion 의 크기에 따라 반응속도가 증가했다. 즉 LiOH < NaOH < KOH 순으로 반응 속도가 증가했다. 그리고 용매의 polarity 에 따라 반응속도가 증가했다.

copolymerization 의 경우 IR 과 NMR 을 통해 분자구조를 밝혔다. IR (Fig. 4) 에선 1260 cm⁻¹ 부근의 Si-CH₃ peak, 1130-1000 cm⁻¹ 에서의 Si-O-Si peak, 2150-2000 cm⁻¹ 에서의 Si-H peak 등을 확인할 수 있었으며 H¹ NMR (Fig. 5) 에서 4-5 ppm 사이에 Si-H peak, 6 ppm 부근에서 Si-CH=CH₂ peak 등을 관찰했으며 Si²⁹ NMR 에서 -35 ppm 부근에서 D^H peak, -20 ppm 부근에서 D peak, -38 ppm 부근에서 D^{vii} peak 등을 발견할 수 있었다.

이상의 실험에서 여러가지 반응조건을 바꿔줌으로써 monodisperse 한

silicone polymer 를 중합할 수 있었으며 다양한 copolymer 를 중합할 수 있었다.

참고문헌

1. John M. Zeigler and F. W. Gordon Fearon, : "Silicon-Based Polymer Science", p125, p705, American Chemical Society, Washington. DC, (1990).
2. Winton Patnode and Donald F. Wilcock, : *J. Am. Chem. Soc.*, **68**, 358(1946)
3. Dallas T. Hurd, Robert C. Osthoff and Myron L. Corrin, : *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 249(1954)
4. Simon W. Kantor, Willard T. Grubb and Robert C. Osthoff, : *J. Am. Chem. Soc.*, **76**, 5190(1954)
5. W. T. Grubb and Robert C. Osthoff, : *J. Am. Chem. Soc.*, **77**, 1405(1955)
6. Maurice Morton and E. E. Bostick, : *J. Polym. Sci., part A*, **2**, 523(1964)
7. Dallas T. Hurd, : *J. Am. Chem. Soc.*, **77**, 2998(1955)
8. Lech Wilczek and Julian Chojnowski, : *Macromolecules*, **14**, 9(1981)
9. Seyerth D. and Christian C. Prud'homme, : *Inorg. Chem.*, **23**, 4412(1984)




Fig.1 R_2SiX_2 형태의 silane 의 Hydrolysis




Fig.2 Anionic polymerization




Fig.3 Cationic polymerization




Fig. 4 Poly(dimethyl-co-methylhydrogen)siloxane 의 IR




Fig. 5 Poly(dimethyl-co-methylhydrogen)siloxane 의 H^1 NMR